

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 83102761.0

(51) Int. Cl.³: A 23 K 1/175

(22) Anmeldetag: 21.03.83

(30) Priorität: 02.04.82 DE 3212325

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
12.10.83 Patentblatt 83/41

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 80 03 20
D-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

(72) Erfinder: Cremer, Josef, Dr.
Karl-Schurz-Strasse 6
D-5030 Mürth(DE)

(72) Erfinder: Haas, Hans, Dr.
Bünnagelring 17
D-5351 Swisttal(DE)

(72) Erfinder: Schulte, Friedrich, Dr.
An den Kiefern 6
D-5353 Mechernich(DE)

(54) Verfahren zur Herstellung eines granulierten Futtermittel-Phosphates.

(57) Zur Herstellung eines granulierten, aus den Phosphaten des Natriums, Magnesiums und Calciums bestehenden Futtermittel-Phosphates trägt man Phosphorsäure, Dolomit und Natronlauge in eine langgestreckte Reaktionszone ein. Dabei verwendet man Dolomit mit einer Korngröße kleiner als 0,1 mm, Phosphorsäure mit einer Konzentration von 40 bis 70 Gewichts% P_2O_5 und Natronlauge mit einer Konzentration von 50 bis 80 Gewichts% NaOH. Die Phosphorsäure mit einer Temperatur von 50 bis 120°C und den Dolomit trägt man am Anfang der Reaktionszone in diese ein. Die Natronlauge mit einer Temperatur von 60 bis 140°C setzt man an einem Punkt der Reaktionszone, welchen die Mischung aus Dolomit und Phosphorsäure nach 0,5 bis 3 Minuten erreicht und über eine Strecke von höchstens 5 % der Länge der Reaktionszone dieser Mischung zu. Unter ständigem Durchmischen bewegt man den Dolomit, die Phosphorsäure und die Natronlauge durch die Reaktionszone hindurch und läßt reagieren. Schließlich siebt man Granalien mit einer Korngröße von 0,5 bis 2,5 mm ab.

5 Verfahren zur Herstellung eines granulierten
 Futtermittel-Phosphates

- 10 Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Verfahren
 zur Herstellung eines granulierten, aus den Phosphaten
 des Natriums, Magnesiums und Calciums bestehenden Fut-
 termittel-Phosphates durch Eintragen von Phosphorsäure,
15 Dolomit und Natronlauge in eine langgestreckte Reaktions-
 zone, wobei man den Dolomit mit einer Korngröße kleiner
 als 0,1 mm und die Phosphorsäure am Anfang der Reaktions-
 zone in diese einträgt, und wobei man an einem Punkt der
 Reaktionszone, welchen die Mischung aus Dolomit und Phos-
20 phorsäure nach 0,5 bis 3 Minuten erreicht, dieser Mischung
 die Natronlauge zusetzt, und wobei man den Dolomit, die
 Phosphorsäure und die Natronlauge unter ständigem Durch-
 mischen durch die Reaktionszone hindurchbewegt und rea-
 gieren läßt.
- 25 Aus der DE-PS 1 226 994 ist ein Verfahren zur Herstellung
 eines aus Natrium-, Magnesium- und gegebenenfalls Calcium-
 orthophosphat bestehenden Salzgemisches bekannt, wobei man
 Orthophosphorsäure, Natronlauge, Magnesiumoxid und gege-
 benenfalls Calciumoxid während eines 10 bis 45 Minuten
30 dauernden ständigen Mischens über eine Mischstrecke fort-
 bewegt. Magnesiumoxid und gegebenenfalls Calciumoxid, wel-
 che eine Korngröße von weniger als 0,1 mm aufweisen, wer-
 den dabei zusammen mit der Orthophosphorsäure am Anfang
 der Mischstrecke und die Natronlauge kurz dahinter aufge-
35 geben. Schließlich wird das erhaltene Salzgemisch einer
 Mahltrocknung unterworfen.

- Beim Verfahren zur Herstellung eines Tierfuttermittels nach der DE-PS 1 817 127 trägt man Dolomit und Phosphorsäure am Anfang einer langgestreckten Reaktionszone ein, während man die Natronlauge an einem Punkt der Reaktions-
- 5 zone zusetzt, welche die Mischung aus Dolomit und Phosphorsäure nach 0,5 bis 3 Minuten erreicht. Aus dem leicht krümeligen Produkt werden die Agglomerate, welche größer als 3 mm sind, entnommen, zerkleinert und wieder zuge-
- 10 setzt. Dann läßt man das krümelige Produkt bei mindestens 60 % Luftfeuchte und erhöhter Temperatur unter ständiger Bewegung garen. Schließlich wird das Produkt einer Mahltrocknung unterworfen und der Feinanteil kleiner als 40 μ weitgehend entfernt.
- 15 Nachteilig ist bei den bekannten Verfahren, daß sie das Endprodukt in Form eines Pulvers liefern. Einerseits ist dadurch eine Staubbelästigung gegeben, während andererseits die fortschreitende Verwendung von Fütterungsautomaten Futtermittelphosphate in Form stabiler Granalien
- 20 erfordert. Es läßt sich zwar, wenn auf die Mahltrocknung zugunsten einer einfachen Trocknung verzichtet wird, beim zuletzt genannten Verfahren aus dem getrockneten Produkt ein Granulat der Korngröße 0,5 bis 2,5 mm absieben. Jedoch
- 25 ist einerseits der Anteil des Granulates mit weniger als 25 % gering, während andererseits die Granalien wegen ihrer porösen Struktur nicht die erforderlichen Festigkeitswerte aufweisen.
- 30 Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung eines aus den Phosphaten des Natriums, Magnesiums und Calciums bestehenden Futtermittelphosphates durch Eintragen von Phosphorsäure, Dolomit und Natronlauge in eine langgestreckte Reaktionszone anzugeben,

wobei ein großer Mengenanteil des Futtermittel-Phosphates in Form von abriebfesten Granalien anfällt. Das wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß

- 5 a) die Phosphorsäure eine Konzentration von 40 bis 70 Gewichts% P_2O_5 und die Natronlauge eine Konzentration von 50 bis 80 Gewichts% NaOH aufweist,
- 10 b) die Phosphorsäure mit einer Temperatur von 50 bis $120^{\circ}C$ und die Natronlauge mit einer Temperatur von 60 bis $140^{\circ}C$ in die Reaktionszone eingetragen wird,
- 15 c) die Natronlauge über eine Strecke von höchstens 5 % der Länge der Reaktionszone der Mischung aus Dolomit und Phosphorsäure zugesetzt wird und
- d) man Granalien mit einer Korngröße von 0,5 bis 2,5 mm absiebt.
- 20 Das Verfahren gemäß der Erfindung kann weiterhin wahlweise auch noch dadurch ausgestaltet sein, daß
- 25 e) die Phosphorsäure eine Konzentration von 50 bis 60 Gewichts% P_2O_5 aufweist;
- f) die Natronlauge eine Konzentration von 55 bis 75 Gewichts% NaOH aufweist;
- 30 g) die Phosphorsäure mit einer Temperatur von 70 bis $90^{\circ}C$ eingetragen wird;
- h) die Natronlauge mit einer Temperatur von 80 bis $100^{\circ}C$ eingetragen wird;
- 35 i) die Natronlauge über eine Strecke von 2 bis 4 % der

Länge der Reaktionszone zugesetzt wird.

- Das nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte Futtermittel-Phosphat, welches aus der langgestreckten
- 5 Reaktionszone ohne weitere Trocknung entnommen wird, entspricht in seiner analytischen Zusammensetzung einschließlich des Wassergehaltes dem Endprodukt nach dem Verfahren gemäß der DE-PS 1 817 127, welches eine Trocknungsstufe durchlaufen hat.
- 10 Mit dem Verfahren gemäß der Erfindung wird ein Futtermittel-Phosphat erhalten, welches zu 50 bis 70 % aus Granalien mit einer Korngröße von 0,5 bis 2,5 mm besteht. Die Granalien sind abriebfest und lagerstabil.
- 15 Das beim erfindungsgemäßen Verfahren anfallende Über- und Unterkorn wird gemahlen und als Pulver einer Verwendung zugeführt.
- 20 Beim Verfahren gemäß der Erfindung werden zwei Prozeßschritte eingespart, nämlich die Garung und die Trocknung.
- In den folgenden Beispielen wird die Abriebfestigkeit der Granalien wie folgt bestimmt:
- 25 30 g Granalien mit Korngrößen von 0,5 bis 2,5 mm werden in einer exzentrisch bewegten Porzellan-Kugelmühle mit einem Volumen von 350 ml unter Verwendung von zwei Vollgummi-Kugeln (30 mm \varnothing) behandelt, wobei die Kugelmühle entweder
- 30 5 oder 15 Minuten in Bewegung gehalten wird. Anschließend wird mit einem Sieb der Maschenweite 0,5 mm der Feinkornanteil ($< 0,5$ mm) abgetrennt und der auf dem Sieb verbleibende Granalienanteil gewogen.

Beispiel 1 (Stand der Technik)

Am Anfang der Reaktionszone eines Doppelwellengranulators werden 16,1 Gewichtsteile pro Stunde weichgebrannter Dolomit ($\text{CaO} : \sim 54 \%$, $\text{MgO} : \sim 36 \%$) und 141,8 Gewichtsteile pro Stunde Phosphorsäure ($19,6 \%$ P_2O_5 ; Temperatur: 45°C) aufgegeben. Nach einer Reaktionszeit von 30 Sekunden erfolgt die Zugabe von 29,1 Gewichtsteilen pro Stunde Natronlauge (49% Na/H ; Temperatur: 30°C) über eine Strecke von 15 % der Länge der Reaktionszone. Nach Trocknung des Reaktionsproduktes wird der Körnungsbereich 0,5 bis 2,5 mm abgesiebt, wobei 23 % Granalien anfallen.

Bei der Bestimmung der Abriebfestigkeit dieser Granalien resultieren nach einem Betrieb der Kugelmühle von 5 Minuten 76 % und von 15 Minuten 65 % abriebfeste Granalien.

Beispiel 2 (gemäß der Erfindung)

Am Anfang der Reaktionszone eines Doppelwellengranulators werden 16,1 Gewichtsteile pro Stunde weichgebrannter Dolomit ($\text{CaO} : \sim 54 \%$, $\text{MgO} : \sim 36 \%$) und 53,4 Gewichtsteile pro Stunde Phosphorsäure (52% P_2O_5 ; Temperatur: 80°C) aufgegeben. Nach einer Reaktionszeit von 30 Sekunden erfolgt die Zugabe von 22,2 Gewichtsteilen pro Stunde Natronlauge (65% NaOH ; Temperatur: 90°C) über eine Strecke von 3 % der Länge der Reaktionszone. Aus dem Reaktionsprodukt wird der Körnungsbereich 0,5 bis 2,5 mm abgesiebt, wobei 62 % Granalien anfallen.

Bei der Bestimmung der Abriebfestigkeit dieser Granalien resultieren nach einem Betrieb der Kugelmühle von 5 Minuten 98 % und von 15 Minuten 97 % abriebfeste Granalien.

Beispiel 3 (gemäß der Erfindung)

Am Anfang der Reaktionszone eines Doppelwellengranulators werden 16,1 Gewichtsteile pro Stunde weichgebrannter Dolomit ($\text{CaO} : \sim 54\%$, $\text{MgO} : \sim 36\%$) und 47,1 Gewichtsteile pro Stunde Phosphorsäure ($59\% \text{P}_2\text{O}_5$; Temperatur: 92°C) aufgegeben. Nach einer Reaktionszeit von 30 Sekunden erfolgt die Zugabe von 24,1 Gewichtsteilen pro Stunde Natronlauge ($60\% \text{NaOH}$; Temperatur: 79°C) über eine Strecke von 2 % der Länge der Reaktionszone. Aus dem Reaktionsprodukt wird der Körnungsbereich 0,5 bis 2,5 mm abgesiebt, wobei 58 % Granalien anfallen.

Bei der Bestimmung der Abriebfestigkeit dieser Granalien resultieren nach einem Betrieb der Kugelmühle von 5 Minuten 97 % und von 15 Minuten 95 % abriebfeste Granalien.

Beispiel 4 (gemäß der Erfindung)

20

Am Anfang der Reaktionszone eines Doppelwellengranulators werden 16,1 Gewichtsteile pro Stunde weichgebrannter Dolomit ($\text{CaO} : \sim 54\%$, $\text{MgO} : \sim 36\%$) und 57,9 Gewichtsteile pro Stunde Phosphorsäure ($48\% \text{P}_2\text{O}_5$; Temperatur: 75°C) aufgegeben. Nach einer Reaktionszeit von 30 Sekunden erfolgt die Zugabe von 19,2 Gewichtsteilen pro Stunde Natronlauge ($75\% \text{NaOH}$; Temperatur: 105°C) über eine Strecke von 4 % der Länge der Reaktionszone. Aus dem Reaktionsprodukt wird der Körnungsbereich 0,5 bis 2,5 mm abgesiebt, wobei 61 % Granalien anfallen.

30

Bei der Bestimmung der Abriebfestigkeit dieser Granalien resultieren nach einem Betrieb der Kugelmühle von 5 Minuten 98 % und von 15 Minuten 96 % abriebfeste Granalien.

5 Verfahren zur Herstellung eines granulierten
 Futtermittel-Phosphates

10 Patentansprüche:

1) Verfahren zur Herstellung eines granulierten, aus den
Phosphaten des Natriums, Magnesiums und Calciums be-
stehenden Futtermittel-Phosphates durch Eintragen von
15 Phosphorsäure, Dolomit und Natronlauge in eine langge-
streckte Reaktionszone, wobei man den Dolomit mit ei-
ner Korngröße kleiner als 0,1 mm und die Phosphorsäure
am Anfang der Reaktionszone in diese einträgt, und wo-
bei man an einem Punkt der Reaktionszone, welchen die
20 Mischung aus Dolomit und Phosphorsäure nach 0,5 bis 3
Minuten erreicht, dieser Mischung die Natronlauge zu-
setzt, und wobei man den Dolomit, die Phosphorsäure
und die Natronlauge unter ständigem Durchmischen durch
die Reaktionszone hindurchbewegt und reagieren läßt,
25 dadurch gekennzeichnet, daß

a) die Phosphorsäure eine Konzentration von 40 bis 70
Gewichts% P_2O_5 und die Natronlauge eine Konzentra-
tion von 50 bis 80 Gewichts% NaOH aufweist,

30

b) die Phosphorsäure mit einer Temperatur von 50 bis
120°C und die Natronlauge mit einer Temperatur von
60 bis 140°C in die Reaktionszone eingetragen wird,

- c) die Natronlauge über eine Strecke von höchstens 5 % der Länge der Reaktionszone der Mischung aus Dolomit und Phosphorsäure zugesetzt wird und
- 5 d) man Granalien mit einer Korngröße von 0,5 bis 2,5 mm absiebt.
- 10 2) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Phosphorsäure eine Konzentration von 50 bis 60 Gewichts% P_2O_5 aufweist.
- 15 3) Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Natronlauge eine Konzentration von 55 bis 75 Gewichts% NaOH aufweist.
- 4) Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Phosphorsäure mit einer Temperatur von 70 bis 90°C eingetragen wird.
- 20 5) Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Natronlauge mit einer Temperatur von 80 bis 100°C eingetragen wird.
- 25 6) Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Natronlauge über eine Strecke von 2 bis 4 % der Länge der Reaktionszone zugesetzt wird.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0090995
Nummer der Anmeldung

EP 83 10 2761

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 2)
D, X	DE-C-1 817 127 (KNAPSACK AG) * Anspruch 1 * & FR-A1-2 027 217	1	A 23 K 1/175
A	--- DE-B-2 110 759 (KNAPSACK AG) * Beispiel 1, Anspruch 1 *		
A	--- DE-A-1 692 434 (GUANO-WERKE AG) * Anspruch 1 *		

Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 2)
			A 23 K 1/00
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 20-06-1983	Prüfer SCHULTZE D
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

A 23 K

B 01 J

Ans.nr.: 1492/83

Indleveret: 30 mar 1983

Løbedag: 30 mar 1983

Alm. tilgængelig: 03 okt 1983

Prioritet: 02 apr 1982 DE 3212325

*HOECHST AKTIENGESSELLSCHAFT; Frankfurt/Main, DE.

Opfinder: Josef *Cremer; DE, Hans *Haas; DE, Friedrich *Schulte; DE.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co

Fremgangsmåde til fremstilling af et granuleret fodermiddel-phosphat

S A M M E N D R A G

1492-83

Til fremstilling af et granuleret, af phosphaterne af natrium, magnesium og calcium bestående fodermiddel-phosphat indføres phosphorsyre, dolomit og natriumhydroxidopløsning i en langstrakt reaktionszone. Der anvendes her ved dolomit med en kornstørrelse mindre end 0,1 mm, phosphorsyre med en koncentration på fra 40 til 70 vægtprocent P_2O_5 og natriumhydroxidopløsning med en koncentration på fra 50 til 80 vægtprocent NaOH. Phosphorsyren med en temperatur på fra 50 til 120°C samt dolomitten indføres i reaktionszonen ved dennes begyndelse. Natriumhydroxidopløsningen med en temperatur på fra 60 til 140°C sættes ved et punkt i reaktionszonen, der nås af blandingen af dolomit og phosphorsyre efter 0,5 til 3 minutter, og over en strækning på højst 5% af reaktionszonens længde, til blandingen. Under stadig gennemblanding fremføres dolomitten, phosphorsyren og natriumhydroxidopløsningen gennem reaktionszonen og får lov at reagere deri, og der fra-

sigtes til slut granulat med en kornstørrelse på 0,5 til 2,5 mm.

Granulatet udviser en høj grad af slidstyrke og er opbevaringsstabilt. Endvidere undgås der ved fremgangsmåden en tørringsproces.